

Ulje za klizne staze ISO L-HG

EXTROL STAZOL KS

EXTROL STAZOL KS je kvalitetno ulje mineralne osnove namijenjeno za podmazivanje kliznih staza i vođica mašina kod kojih su izražena ekstremna opterećenja i male brzine kretanja.

EXTROL STAZOL KS sa posebno odabranim paketom aditivima sprečava pojavu «stick-slip» efekta (efekat kratkih trzaja) obezbjeđujući ravnomjerno i tačno kretanje kliznih elemenata, obezbjeđuje visoku oksidacionu i termičku stabilnost čime se produžava interval zamjene ulja, odličnu zaštitu metalnih dijelova od rđe i korozije, dobru prionljivost na metalne površine, te otpornost na prodor i kontakt sa emulzijama za obradu metala. Niže gradacije se koriste za podmazivanje vodoravnih kliznih staza i hidraulike kod ekstremnih opterećenja. Više gradacije se primjenjuju za podmazivanje vertikalnih kliznih staza i vođica: gatera, karusela tokarskih strojeva, dugohodnih glodalica, brusilica i druge opreme kod koje su klizne površine izložene visokim opterećenjima.

Nivo kvaliteta (specifikacije):

ISO 6743/4 HG

Fizičko-hemijske osobine:

Osobine	Jedinica	Vrijednost									Metoda ispitivanja
		32	46	68	100	150	220	320	460	680	
Viskozna gradacija		32	46	68	100	150	220	320	460	680	-
Gustina na 15°C	g/cm ³	0,875	0,875	0,880	0,882	0,883	0,885	0,895	0,902	0,906	ASTM D 1298
Kinematički viskozitet na 40°C	mm ² /s	32	46	68	100	150	220	320	460	680	ASTM D 445
Indeks viskoziteta	-	100	100	98	97	95	94	94	94	94	ASTM D 2270
Tačka paljenja	°C	200	210	220	223	228	237	238	240	245	ASTM D 92
Tačka tečenja	°C	-26	-25	-25	-22	-20	-18	-13	-13	-10	ASTM D 97

Pakovanje i isporuka:

EXTROL STAZOL KS se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 10 L i u metalnim bačvama od 205 L.

Skladištenje:

Proizvod se propisno skladišti u originalnoj ambalaži ili kontejnerima i rezervoarima zaštićenim od direktnih atmosferskih uticaja.

Svi navedeni podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmjene u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda. 15.1.2018 10:25



TEHNOSINT d.o.o.

PROIZVODNJA
MAZIVA

Episkopa Platona 30
78250 Laktaši, BiH

Tel: +387 51 533 062
Fax: +387 51 535 166
office@tehnosint.com

www.tehnosint.com